

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Хэндикоат Универсальный

63112

ОПИСАНИЕ

Handycoat All Purpose - готовая к применению высококачественная универсальная шпатлевка для выравнивания большинства внутренних поверхностей и подготовки их под любой вид финишной отделки, а также для ремонта неровностей основания и заполнения швов в ГКЛ-перегородках.

СВОЙСТВА

- Состоит из отборной смеси акриловых полимеров и точно градуируемых наполнителей
- Готова к применению для ручного нанесения
- Идеальна для различных минеральных поверхностей
- Легко наносится и шлифуется
- Обладает превосходной адгезией и низкой усадкой
- Быстро сохнет
- Демонстрирует высокую укрывающую способность и эластичность
- Практически без запаха
- Не отслаивается и не растрескивается
- Может наноситься слоем толщиной до 4 мм при ремонте и заполнении швов в ГКЛ
- Проницаема для водяного пара
- Выдерживает 10 циклов замораживания/размораживания

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Handycoat All Purpose – применяется для выравнивания и создания высококачественной поверхности под окраску, наклейку обоев и нанесение декоративных покрытий, а также в качестве заполнителя швов в гипсокартонных перегородках и для ремонта незначительных повреждений на оштукатуренных и окрашенных поверхностях. Хэндикоат Универсальный может наноситься на ранее ошпатлеванные и окрашенные ВД-красками поверхности, пазогребневые плиты, стеклохолст, основания из листовых материалов (ГКЛ, Аквапанель и пр.), цементосодержащие и гипсовые штукатурки, бетонные поверхности, а также наноситься на проблемные основания имеющие “волосные” трещины и деревянные основания.

Handycoat All Purpose не пригоден для нанесения на поверхности, окрашенные масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками, эмалями, не предназначен для нанесения на пластмассовые и металлические поверхности.

29.07.2020



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Handycoat All Purpose должны быть защищены с применением малярной ленты.

Основание должно обладать достаточной несущей способностью, очищено от пыли, жира, следов битума и других веществ снижающих адгезию шпатлевки. Непрочные участки основания и отслоения следует удалить. Перепад уровня поверхности не должен превышать 1,5 мм. Крупные неровности должны быть предварительно выровнены подходящим ремонтным или штукатурным составом. Время высыхания ремонтного слоя зависит от толщины нанесенного слоя и внешних условий.

Основания, на которые наносится шпатлевка, не должны превышать допустимые параметры влажности: цементные и бетонные - 4%; гипсовые - 1%. Поверхности из бетона должны находиться в возрасте не менее 3-6 месяцев и иметь остаточную влажность не более 4%.

Сильно впитывающие штукатурки, а также старые ослабленные основания рекомендуется предварительно промыть с использованием мягкого мощного средства, после чего обработать грунтовкой Террагрунт Макси, Террагрунт Прозрачный, или раствором грунтовки-концентрат Террабонд А.

При необходимости выполняется двукратное нанесение грунтовочного слоя.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Handycoat All Purpose готов к работе и не требует обязательного перемешивания перед ее началом.

Наносится тонким ровным слоем при помощи кельмы или специального широкого шпателя. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

При использовании Handycoat All Purpose, для заполнения швов в ГКЛ-конструкциях, необходимо заполнить шов шпатлевкой с помощью шпателя, после чего прижать по центру шва специальную флизелиновую шовную ленту или “ленту-серпянку”. С помощью шпателя шириной лезвия не менее 14 см удалить излишки шпатлевки из под ленты. После полного высыхания материала нанести необходимое количество слоев шпатлевки до полного выравнивания шва с поверхностью гипсокартона.

Зашкуривание поверхности рекомендуется выполнить в течении не позже 24 часов после нанесения. Зашкуривание в более поздние сроки может быть затруднено по причине постепенного набора прочности покрытием. При применении сухого шлифования рекомендуется использовать наждачную бумагу с размером зерна 400 и менее.

Работы рекомендуется выполнять при температурах выше 10-12°C и при нормальной влажности, способствующих быстрому высыханию нанесенного покрытия. При необходимости перед выполнением работ допускается добавление небольшого количества воды, избегая излишнего разбавления шпатлевки, приводящего к снижению адгезии с основанием и неравномерной усадке.

После работы инструменты вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Handycoat All Purpose производится в белом цвете и поставляется в пластиковых ведрах по 1 кг, 1,5 кг, 3,5 кг, 15 кг и 25 кг

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 18 месяцев.

Хранить в сухих условиях при положительных температурах в отсутствии воздействия источников тепла и солнца.

Допускается кратковременное замораживание сроком не более 7 дней. После возможного замораживания во время транспортировки материал поместить в теплое помещение на время для размораживания естественным образом. Использовать нагревательные приборы или погружение в горячую воду для размораживания материала не допускается! После размораживания, перед выполнением работ, материал необходимо тщательно перемешать до образования однородной массы.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Готовая к применению многоцелевая полимерная шпаклевка для внутренних работ для ручного нанесения
Тип связующего	На основе акриловых сополимеров на водной основе
Цвет	Белый
Вязкость	125-170 cps
Плотность кг/м ³	Около 1700 кг/м ³
Адгезия к бетонному основанию	Не менее 1,0 МПа
pH	8,0-9,0
Температура применения	Минимально допустимая ±5°С, рекомендуемая 10-25°С
Толщина нанесения	До 2-х мм по плоскости, до 4 мм для швов и заполнения неровностей
Морозостойкость	До 10 циклов
Расход	В среднем 0,5-1,5 кг/м ² или 1,65-1,75 кг/мм/м ²
Разведение	В случае необходимости водой до 5%
Шлифование	Рекомендуется не позже 24 часов после нанесения
Срок хранения	18 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке в отсутствии воздействия источников тепла и солнца
Упаковка	Пластиковые ведра по 1 кг, 1,5 кг, 3,5 кг, 15 кг и 25 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
sales@terraco.ru