

## Техническое описание

# Bautor Interieur Farbe Acryl-W

ТУ 20.30.11-002-53803839-2019

**Краска водно-дисперсионная акриловая для интерьерных работ.**

Класс пожарной безопасности КМ1.

**Состав:** стирол-акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений (кроме влажных) с повышенными эксплуатационными требованиями: офисы, детские сады, лечебно-профилактические учреждения, школы, квартиры.

Наносится на штукатурку, кирпич, гипсокартон, дерево, все виды обоев, ДСП, ДВП, загрунтованный металл, на бетон, минеральные поверхности и ранее окрашенные краской поверхности на эмульсионной или алкидной основе.

Краска полностью соответствует требованиям Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», имеет сертификат пожарной безопасности, может использоваться как **пожаробезопасная краска** для путей эвакуации любых типов зданий.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |   |
|--|---|
| Цвет и степень блеска  | белая матовая, колеруется любыми водными пастами в пастельные тона              |
| Белизна  | 87%   |
| Массовая доля нелетучих веществ  | 66±2%   |
| Степень перетира   | не более 70 мкм   |
| Эластичность пленки при изгибе   | не более 1 мм   |
| pH   | 8–9   |
| Адгезия  | 1 балл  |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С                   | не более 1 ч  |
| Устойчивость к мокрому истиранию   | класс стойкости E2 по DIN EN 13300  |
| Морозостойкость  | не менее 5 циклов   |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2) °С | не менее 168 ч  |
| Совместимость с другими материалами                                      | не смешивать с органическими растворителями и материалами других производителей |

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**Минеральные основания** обезжирить, обеспылить, удалить меловые, известковые и слабодержащиеся покрытия. При необходимости обработать грунтом **Bautor Primer Acryl-W**. При наличии грибка, плесени, водорослей поверхность основательно очистить, обработать составом против грибков. Относительная влажность минеральной поверхности не должна превышать 8%.

**Деревянные поверхности** обработать специальным антисептическим грунтом. Оптимальная влажность окрашиваемой древесины должна быть 6–12%.

**Старые прочно окрашенные покрытия** зашлифовать для придания шероховатости.

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить водой, но не более чем на 5%. После разбавления перемешать и выдержать краску 30 минут.

С целью сохранения постоянства цвета упаковки с краской разбавлять одинаковым количеством воды. Во избежание разницы оттенков на одной поверхности рекомендуется использовать краску одной заводской партии.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краску наносить кистью, валиком в 2 слоя.

Окрасочные работы на отдельных поверхностях производить непрерывным методом для исключения неоднородной окраски.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха при проведении работ должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха не более 80%. Промежуточная сушка — 2–3 часа при температуре 20±2 °С и относительной влажности 65%. При температуре ниже +15 °С продолжительность сушки может быть увеличена.

Инструмент промыть водой сразу после окончания работ.

Влажная уборка покрытия допускается не ранее чем через 14 дней.

## УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару, жидкие отходы сдавать в специализированные организации. Не допускать попадания краски в канализацию, водоемы, на почву.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро- и взрывобезопасна. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Материал хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при температуре от +5 °С до +35 °С. Допускается транспортировка материала при температуре до -30 °С. Выдерживает 5 циклов замораживания до -30 °С.

Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

### Заявление об отказе от ответственности

#### Торговая марка Bautor

Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»  
РФ, 111524, г. Москва,  
ул. Электродная д. 10, строение 3  
Тел./факс:

+7 (495) 730-02-89  
+7 (495) 730-02-76

Ввиду различных условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент ее предоставления.

Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.

Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.