Техническое описание

Bautor Finish Alkyd-LUX

ТУ 20.30.12-005-53803839-2019

Эмаль однокомпонентная защитно-декоративная.

Состав: Пигменты, наполнители, алкидный лак, органические растворители, сиккатив и специальные добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль **Bautor Finish Alkyd-LUX** предназначена для создания высокоглянцевого финишного защитно-декоративного покрытия по загрунтованным металлическим конструкциям, деревянным поверхностям и пр., эксплуатирующимся в атмосферных условиях и внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет покрытия	в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами-эталонами
Внешний вид покрытия	после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень
Блеск покрытия	не менее 55 %
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре(20,0±0,5) °С	не менее 70 с
Массовая доля нелетучих веществ	60-65 %
Степень разбавления до вязкости 28–30 по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С	не более 20 %
Степень перетира	не более 30 мкм
Укрывистость высушенной пленки	80–145 г/м^2 в зависимости от цвета
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С	не более 24 ч
Адгезия пленки	не менее 1 балла
Теоретический расход	100-160 г/м^2 в зависимости от цвета
Практический расход	устанавливается опытным путем и зависит от условий и метода нанесения, конструкции, размера и шероховатости окрашиваемого изделия, уровня организации производства

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность загрунтовать (грунтовки типа ФЛ-03к, ГФ-021, ГФ-0119, ЭФ-065 и т.д.). При длительном хранении загрунтованных конструкций произвести обеспыливание, обезжиривание и ремонт покрытия.

Металлические поверхности очистить от остатков старого покрытия, ржавчины, грязи до степени 2 по ГОСТ 9.402 и обезжирить до степени 1. Абразивоструйную очистку рекомендуется выполнять до степени Sa 2,5 по ISO 8501-1, механическую — до степени St 2 по ISO 8501-1.

Деревянные поверхности предварительно ошкурить, очистить от пыли и других загрязнений.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Эмаль тщательно и интенсивно перемешать до однородной массы по всему объему тарного места, при необходимости разбавить растворителем (ортоксилол, сольвент). Температура эмали должна быть от +5 °С до +25 °С.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Материал наносить безвоздушным, пневматическим способом, кистью, валиком.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха при проведении работ должна быть от +5 °С до +30 °С, относительная влажность воздуха не более 80%, температура поверхности выше точки росы не менее чем на 3 °С.

Наносить в отсутствие атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару. Жидким отходам нужно дать высохнуть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. Допускается транспортировка материала при температуре до -30°С.

Материал хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.

Заявление об отказе от ответственности

Торговая марка Bautor
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»
РФ, 111524, г. Москва,
ул. Электродная д. 10, строение 3
Тел./факс:
+7 (495) 730-02-89
+7 (495) 730-02-76

Ввиду различный условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент ее предоставления.

Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.

Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.